

SEQUÊNCIA EXECUTIVA COM BLINDASOLO BS-PLUS + CAL HIDRATADA OU CIMENTO

PRODUTO: Estabilizante Químico de Solos BlindaSolo - BS-Plus

## RESUMO DAS PRINCIPAIS OPERAÇÕES CONSTRUTIVAS

### SEQUÊNCIA EXECUTIVA DA APLICAÇÃO DO BS PLUS + CAL HIDRATADA OU CIMENTO PORTLAND®



1. Escarificar o solo com o garfo da motoniveladora na espessura de projeto.



2. Pulverizar o solo até atingir um teor de umidade 2% abaixo da Hot.



3. Distribuir os sacos de Cal ou Cimento ao longo do trecho.



4. Distribuir de modo a facilitar sua incorporação quando for realizar os serviços.



5. Pulverizar todo o material até que fique homogêneo.



6. Colocar no caminhão pipa 100% da quantidade total da água calculada para atingir a Hot.



7. Diluir o BS-Plus na água necessária para a Hot de compactação.



8. Após andar e brecar para misturar o material, o ideal é distribuí-lo, no mínimo, 3 vezes em cada faixa.



9. Pulverizar todo o material até formar uma mistura uniforme e homogênea, pelo tempo que for necessário.



10. Compactar a camada com o rolo específico para o tipo de solo e espessura da camada.